


# Guarnizione esente amianto

Materiale: FASIT202

Campo d'impiego: Acqua, vapore, olii, solventi (esclusi clorurati e aromatici)

cod. 378A



DN	Ø interno mm	Ø esterno mm	Stock
10	18	46	R
15	22	51	D
20	27	61	D
25	34	71	D
32	43	82	D
40	49	92	D
50	61	107	D
65	77	127	D
80	89	142	D
100	115	162	D
125	141	192	D
150	169	218	D
200	220	273	D
250	273	328	D
300	324	378	D
350	356	438	D
400	407	489	D
450	458	539	D
500	508	594	D
600	610	695	D

## Dati tecnici

Colore	Verde chiaro
Spessore standard	2-3mm
Densità	1,75 cm <sup>3</sup>
Legante	NBR - SBR
Parte fibrosa	Cellulosa - fibra minerale
Temperatura d'impiego	180-200° C
Pressione d'impiego	40 Ate Max

Compressibilità	8%
Ritorno elastico	45%
Stress retention	18 N/mm <sup>2</sup>
Resistenza alla trazione	7 N/mm <sup>2</sup>
Permeabilità all'azoto	1,0 ml/min
Fattore M	2.75-2
Fattore Y	25-11