


Guarnizione grafite inox

Materiale: GUARCOGRAF (Grafite espansa in lastra)

Campo d'impiego: Vapore, fluidi vari, prodotti petroliferi e acidi

cod. **378GI**



DN	Ø interno mm	Ø esterno mm	Stock
10	18	46	R
15	22	51	D
20	27	61	D
25	34	71	D
32	43	82	D
40	49	92	D
50	61	107	D
65	77	127	D
80	89	142	D
100	115	162	D
125	141	192	D
150	169	218	D
200	220	273	D
250	273	328	D
300	324	378	D
350	356	438	D
400	407	489	D
450	458	539	D
500	508	594	D
600	610	695	D

Dati tecnici

Colore	Nero
Spessore standard	2-3mm
Densità della grafite	1,1 gr. cm ³
Contenuto di grafite (purezza)	≥ 98%
Temperatura d'impiego	450-550° C
Pressione d'impiego	25-40 bar
Compressibilità	45%

Ritorno elastico	10 - 15 %
Stress retention	49 N/mm ²
Stress relaxation a 400°	C ≤ 5%
Resistenza a schiacciamento	150 N/mm ²
Resistenza alla trazione	4,5 N/mm ²
Permeabilità all'elio	0,2 ml/min
Permeabilità all'idrogeno	5 ml/min